

Xyladecor – Pro Verde – Holz-Beize

2010

Produktbeschreibung

Produktart:

Beize zur farblichen Gestaltung von unbehandeltem Holz. XYLADECOR PRO VERDE HOLZ-BEIZE ist ein Mittel zur brillanten Farbgebung und Veredelung von allen unbehandelten Hölzern im Innenbereich. Auf Wasserbasis.

Inhaltsstoffe:

Kunstharzdispersion, Pigmente, Wasser, Glykole, Additive und Konservierungsmittel.

Eigenschaften:

- enthält lichtechte Spezialpigmente
- färbt brillant und leuchtkräftig
- schnell trocknend
- ergibt optisch hochwertige Flächen
- für Kinderspielzeug geeignet geprüft nach DIN EN 71, Teil 3
- Farbtöne sind untereinander mischbar
- leichte Verarbeitung
- naturmatt
- geruchsmild

Wirkung:

Färbt unbehandeltes Holz und betont ausdrucksstark die Maserung des Holzes.

Farbtöne:

Buche, Kiefer, Walnuss, Mahagoni, Nussbaum, Eiche-Dunkel.

Gebindegröße:

0,25 Liter Flasche

Technische Daten:

Dichte bei 20°C ca. 1,0 – 1,1 g/ml
pH-Wert bei 20°C ca. 8,5
Viskosität kinematisch bei 20°C
ca. 12 Sek. gemäß DIN 53211 / 4

Trocknung:

Trocknung nach ca. 6 Stunden (20°C und 65 % rel. Luftfeuchte). Die Trocknungszeit kann sich durch hohe Holz- und Luftfeuchte erhöhen.

Auftragsmenge:

Der Inhalt der Flasche reicht für ca. 2 m².

Anwendungsbereich

Wohnbereich innen:

Für alle unbehandelten Holzarten im Innenbereich, wie z.B. Möbel, Naturholzgegenstände, Profilhölzer. Zur brillanten Farbgebung und Veredelung von allen unbehandelten Hölzern (z. B. Kiefer, Fichte, Eiche*, Buche) z.B. für Möbel und Innentüren.

PRO VERDE HOLZ-BEIZE mit Schwamm oder Pinsel in Holzmaserrichtung auftragen. Anschließend überschüssige Beize abwischen. Nicht spritzen!

*Bei inhaltsstoff- bzw. gerbstoffreichen Holzarten (z.B. Eiche) können Farbreaktionen mit wasserbasierten Beschichtungen auftreten. Probefläche anlegen.

Verarbeitung

Vorbereitung:

Die unbehandelte Holzoberfläche in Holzmaserrichtung mit einem 220er-240er Schleifpapier oder Schleifvlies schleifen und sorgfältig entstauben (beim Schleifen Staubmaske benutzen). Vor der Verarbeitung grundsätzlich eine Probebeizung durchführen.

XYLADECOR PRO VERDE HOLZ-BEIZE ist gebrauchsfertig. Vor Gebrauch kräftig aufschütteln, bis kein Bodensatz mehr am Flaschenboden sichtbar ist. Mit einem Schwamm, Lappen oder Flachpinsel in Holzmaserrichtung satt auftragen. Bei senkrechten Flächen von unten nach oben arbeiten. Überschüssiges Material wieder abwischen. Nach ca. 6 Stunden Trocknung mit

XYLADECOR PRO VERDE HOLZ-SIEGELLACK überarbeiten.

Hinweis:

Gebeizte Holzflächen nie schleifen, sondern erst nach Trocknung der ersten Lackschicht einen Zwischenschliff mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies durchführen. Flasche nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

Renovierung:

Holz säubern, ggf. anschleifen und 1-2 Mal mit XYLADECOR PRO VERDE HOLZ-SIEGELLACK streichen.

Xyladecor – Pro Verde – Holz-Beize

2010

Besondere Hinweise

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife. Pinsel vor dem Auswaschen in saugfähigem Papier gut ausdrücken. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

EU-Kennzeichnung:

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Gebrauchs- und Warnhinweise:

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen (bei Augenkontakt Arzt aufsuchen). Geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe tragen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Schleifstaub nicht einatmen. Staubmaske tragen.

Europäischer VOC-Gehalt:


EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/f – Minimal filmbildende Lasuren): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

Wassergefährdungsklasse: WGK 1

Klassifizierung nach Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV): entfällt

Lagerung und Entsorgung:

Das Mittel frostfrei, nur im Originalgebinde und nicht unter +5°C bzw. über +30°C lagern. Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelgefäß geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 08 01 12. Mittel und Produktreste nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.



Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.